




IGLÙ^{PLUS} H 12 cm



Wentylowane wnęki pod podłogą dla budynków cywilnych i przemysłowych, które są budowane nowe lub przebudowywane.

- Struktury infrastruktury miejskiej: place, chodniki, obiekty sportowe.
- Stworzenie płyty pośredniej lub pokrycia dachowego dla wnęk wykorzystywanych do wentylacji i przejścia systemów.
- Pomieszczenia wykorzystywane do kontroli wilgotności i temperatury: suszarnie, chłodnie, szklarnie, magazyny i piwnice.
- Rury podziemne do przejścia mediów. Sprawdzalne wnęki i doły.
- Wypełniając go zwykłą gliną, można go wykorzystać do tworzenia ogrodów na dachu.
- Podziemne kanały do odprowadzania wody i odprowadzania wody.
- Nad głową chodniki do załadunku i rozładunku pasażerów lub tworzenie pływających podłóg.
- Wysokość poziomowania.

Made of ALAPLEN® CP30



Obrazy są tylko przykładami.
Materiał nadający się do recyklingu o tolerancji wielkości $\pm 1,5\%$ jest dozwolony.



0,016m³/m²

Ilość (z betonu do korony)

Objętość może się różnić w zależności od warunków zalewania i tolerancji materiału.

Masa ^[1] kN/m ²	Płyta cm	Siatka Ø mm Siatkacm x cm	Grubość chudego beton cm	Ciśnienie u podstawy słupa ^[2] MPa
10	4	Ø 5/ 20 x 20	5	0,093
			8	0,069
			10	0,047
25	5	Ø 6/ 20 x 20	7	0,153
			10	0,103
			15	0,061
55	8	Ø 6/ 15 x 15	10	0,215
			15	0,127
			20	0,084

^[1] Wartości charakterystyczne

^[2] Wartości projektu (najwyższy stan graniczny SLU - współczynniki A1)


Tabela przedstawia, począwszy od różnych przykładów przecięcia i grubości (jakie należy przyłożyć do płyty), ciśnienia, które byłyby przyłożone do stóp konstrukcji w stosunku do (ewentualnych) grubości chudego betonu. Hipotezy dotyczące przecięcia podano w tabeli jako przykład; faktyczna ładowność jest znacznie lepsza.

Aby poznać dokładne wartości lub wielkości pokazane w projekcie, skontaktuj się z działem technicznym.

Biuro Techniczne jest w stanie zapewnić wsparcie planowania zarówno na etapie wstępnym, jak i wykonawczym w celu określenia właściwości technicznych konstrukcji, związanych z nimi kosztów budowy i wykonania analiz porównawczych z alternatywnymi rozwiązaniami technicznymi. Na życzenie można również skorzystać z pomocy technicznej na miejscu.

DANE TECHNICZNE

Iglu® Plus H 12




Przydatny rozmiar*	cm	50 x 50
Wysokość* H	cm	12
Zużycie CLS satyna**	m ³ /m ²	0,016
Średnia waga sztuki	kg	1,334
Wymiary palety	cm	110 x 110 x 226
Paleta m ²	m ² /PAL	100
Ilość na palecie***	pz/PAL	400
Waga palety***	kg/PAL	546

* W odniesieniu do materiału pochodzącego z recyklingu dopuszczalna jest tolerancja wymiarowa wynosząca ± 1,5%.

** Objętość może się różnić w zależności od warunków zalewania i tolerancji materiału.

*** Dla potrzeb produkcyjnych przedstawione dane mogą się różnić.


METODA MONTAŻU NA SUCHO



Aby zapewnić poprawną instalację i idealnie wykonaną wnękę pod podłogą, zapoznaj się z wymogami użytkowania produktu.


Czas ekspozycji na suchy kamień: 80 m²/h

PAKOWANIE TECHNICZNE I TRANSPORT SAMOCHODOWY



1 paleta: 4 stosy po 100 sztuk


Ilość na palecie: 400



(a x b x h)

110 x 110 x 226

wymiary są w cm



Części do ciężarówki: 9.600

OZNAKOWANIE

Każda paleta jest oznaczona:



Kolorowe feston przedstawiające:
marka, wizerunek produktu,
nazwa firmy, strona internetowa,
wszelkie ostrzeżenia.



Etykieta z następującymi informacjami:
nazwa i kod produktu, ilość, certyfikat
zgodności środowiskowej, data i zmiana
produkcji, numer operatora, partia produkcyjna.


PODZIĘKOWANIA

- BBA;
- Deklaracja Zgodności Właściwości Użytkowych;
- Certyfikat Higieny;
- Kontrola akustyczna w celu weryfikacji norm DIN;
- Avis Technique;
- Seria testów obciążenia zrywającego;
- Certyfikat zgodności środowiskowej.

Produkt jest odporny na działanie czynników atmosferycznych. Zachowaj szczególną ostrożność, aby zapobiec deformacji lub przecięciu produktu podczas rozładunku, przechowywania i montażu. W przypadku utylizacji produkt podlega całkowitemu recyklingowi.

AKCESORIA

ODLEWANIE STOP L-PLAST



Przydatny rozmiar	cm	205 x 12+8
Grubość	mm	0,25
Średnia waga sztuki	kg/pz	0,205
Ilość w opakowaniu	ml	50

daliform
GROUP
Building Innovation © Creatori dell'Iglù®

Tel. +39 0422 2083 - Faks +39 0422 800234
export@daliform.com - www.daliform.com
Via Postumia Centro, 49 - 31040
Gorgo al Monticano (TV) - Włochy



Certified Management System UNI EN ISO 9001,
UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, SA 8000